

Teakový olej ve spreji

Všeobecný popis produktu

Popis produktu

Speciální olej z rostlinných surovin upravující vlhkost. Jednoduché řešení pro oživení neošetřeného nebo naolejovaného zahradního nábytku z tvrdého i měkkého dřeva. Dřevěný zahradní nábytek bude opět vodě odolný a získá decentní lesk a barvu. Teakový olej ve spreji biopin neobsahuje žádné biocidní účinné látky.

Oblast použití

K ošetření neošetřeného nebo naolejovaného zahradního nábytku z tvrdého nebo měkkého dřeva. Je vhodný skoro pro všechny druhy dřeva v exteriéru, jako např. bangkirai, massaranduba, robinie, modřín, douglaska a tlakově impregnovaná dřeva jehličnanů.

Složení

Isoalifáty, přírodní rostlinné oleje, pryskyřice, komplex železa, hnací plyn: dimethylether.

Barevné odstíny

Bezbarvý

Skladování

Skladujte v dobře uzavřeném obalu, v suchu a chladu. Chraňte před mrazem.

Trvanlivost

Trvanlivý nejméně 5 let.

Velikosti obalů

400 ml

Technická data

Měrná hmotnost

Cca 0,76 g/ml.

Viskozita

Cca 45 sekund (DIN-Becher 3mm) při 20°C.

Bod vzplanutí

-41°C

Spotřeba

400 ml spreje stačí na 2-3 m² v závislosti na vlastnostech povrchu a savosti podkladu. Při 20°C a střední vlhkosti po 3-5 hodinách; pro další zpracování počkejte 12 hodin. Nízké teploty, vysoká vlhkost vzduchu a špatná cirkulace vzduchu mohou dobu schnutí prodloužit a podpořit tvorbu zápachu. Během zpracování dbejte na dobré odvětrávání. Povrchy zatěžujte zpočátku jen opatrně.

VOC

72,40 % aerosol

DIN EN 71/3

Vhodný pro dětské hračky: odpovídá DIN-EN 71, část 3 Bezpečnost hraček.

Pokyny ke zpracování

Vhodné podklady

Neošetřené nebo naolejované dřevo, kompozitní dřevo, korek, neošetřené, tlakově impregnované nebo již naolejované tvrdé i měkké dřevo v exteriérech.

Požadavky na podklad

Viz Oblast použití, U neznámého tropického dřeva nejdříve proveďte na nenápadném místě zkoušku snášenlivosti.

Podklad musí být suchý, bez mastnoty a prachu.

Drsné nebo již olejované dřevěné podklady se musí pečlivě obrousit. Staré podklady se musí řádně vyčistit vodou a kartáčem nebo vysokotlakým čističem. Pak necháme dřevo dobře vyschnout. Silně zašedlé dřevo obrousíme nebo předupravíme Odšedovačem biopin a po uschnutí popř. lehce obrousíme, pokud je povrch velmi drsný.

Zpracování

Nezpracovávejte při teplotách nižších než 12°C. Stříkáme s odstupem cca 20-30 cm. Nevsáklý olej po 15 minutách z povrchu setřeme. Na dřevě by se neměly tvořit "loužičky" nebo vrstvy oleje. Nechte zaschnout než začnete dělat nový nástřik. Tyto pracovní kroky proveďte podle savosti a požadovaného vzhledu dohromady 1-3 krát.

Čištění a péče

Naolejované plochy nečistěte agresivními čistícími prostředky. Ošetření provádíme podle stupně poškození pokud možno 1 krát do roka.

Čištění nástrojů

Nádobku se sprejem po ukončení práce nebo při delších pracovních přestávkách postavíme dnem vzhůru a vystříkáme zbytky produktu z trysky. Tak zabráníme zalepení rozprašovací trysky.

Likvidace produktu

Nesmí se vyhazovat do domácího odpadu. nenechte vniknout do kanalizace. **Doporučení:** Zlikvidujte v souladu s místními úředními předpisy.

Bezpečnostní pokyny

Důležité bezpečnostní pokyny najdete v odpovídajícím bezpečnostním listu.

Přírodní barvy mají svůj charakteristický zápach, který je způsoben použitými rostlinnými oleji. Při zpracování dbejte na dobré odvětrávání. Schnoucí oleje se mohou samy vznítit. Proto tímto produktem znečištěné hadry nesmíme nechat zmačkané, nýbrž je musíme rozložené nechat uschnout nebo je namočit do vody. Barevná lazura může v prvních dnech ještě trochu pouštět barvu.

Teakový olej ve spreji

Pokyny v tomto technickém listu jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a praktického používání. Slouží výlučně k informacím ale nejsou žádnou zárukou výsledku. Uživatel si musí vyzkoušet produkty ohledně jejich vhodnosti pro svůj účel použití. Odpovědnost výrobce je omezena na kvalitu produktu a vylučuje chybné použití. Výrobce si vyhrazuje právo na změny složení ve smyslu technického nebo ekologického pokroku. Stav: leden 2015

biopin Naturfarben • Linumweg 1-8 • D-26441 Jever • Telefon 04461.7575-0 • www.biopin.de • info@biopin.de
Importér pro ČR a SR: EBK ERET BERNARD, s.r.o., Sokolovská 74, 323 14 Plzeň (CZ),
tel./fax: +420 377 538 787, mobil: +420 723 361 638, obchod@ebk-barvy.cz, www.ebk-barvy.cz, www.ebk.cz