

Lodní lak

Všeobecný popis produkt

| | |
|-----------------|---|
| Popis produktu | Lodní lak biopin je tradiční lak s vynikajícím rozlivem a trvalou elasticitou pro nejtěžší podmínky. Je extrémně odolný vůči počasí, vůči mořské vodě a otěru. Lodní lak biopin se vyznačuje výbornou schopností vsákovosti a přilnavosti a zůstává při správném použití trvanlivý po mnoho let. Vysoký lesk. |
| Oblast použití | Ošetření dřeva tvořící vrstvu pro interiéry i exteriéry; obzvláště při stavbách lodí, ale také na zahradní nábytek a ve vlhkém prostředí budov (kuchyň, koupelna atd.). |
| Složení | Isoalifáty, přírodní rostlinné oleje, pryskyřice, komplexy železa. |
| Barevné odstíny | Bezbarvý |
| Skladování | Skladujte dobře uzavřené, v suchu a chladu. Chraňte před mrazem. |
| Trvanlivost | V uzavřeném obalu trvanlivý nejméně 4 roky. |
| Velikosti obalů | 0,375l; 0,75l; 2,5l |
| DIN EN 71/3 | Vhodný pro hračky: Odpovídá DIN-EN 71, část 3 bezpečnost hraček. |

Technická data

| | |
|----------------|---|
| Měrná hmotnost | Cca 0,86g/ml |
| Viskozita | Viskozita při 20°C > 60 sec. ISO 3mm Dynamická viskozita při 40°C > 24mPa s |
| Bod vzplanutí | > 62 °C |
| Spotřeba | 70-90 ml/m ² na nátěr na standardně savých podkladech, závisí na savosti a kvalitě povrchu dřeva. |
| Doba schnutí | Při 20°C a střední vlhkosti suchý proti prachu po 4-6 hodinách; opatrně brousitelný a přetíratelný po 8-12 hodinách; konečná tvrdost po několika dnech. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu mohou dobu schnutí prodloužit. |
| chemVOCFarbV | <600g/l. Limitní hodnota EU f /Lb 700g/l., nefilmotvorná mořidla. |

Pokyny ke zpracování

| | |
|----------------------|--|
| Vhodné podklady | Kompozitní dřeva všeho druhu, tvrdá a měkká dřeva. Naolejovaná dřeva. |
| Požadavky na podklad | Podklad musí být suchý, zbavený mastnoty a prachu. |
| Zpracování | Teplota zpracování nejméně 10°C. Před použitím dobře zamíchejte a nanášejte štětcem rovnoměrně v tenké vrstvě ve směru kresby dřeva. |
| Ředění | Připraveno k použití. V případě nutnosti ředíme Rozpouštědlem biopin. |
| Předúprava | Dřeva bohatá na pryskyřice a tropická dřeva oťeme Rozpouštědlem biopin. Pro spolehlivou ochranu před modráním a houbami musíme použít obvyklý podkladový nátěr na ochranu proti modráním. Podle stavu techniky nemůže být zaručena trvalá nepřítomnost řas a hub. Tento produkt neobsahuje žádné biocidní látky. |
| Základní nátěr | Lodním lakem biopin (10–20% ředěným) nebo Lodním olejem biopin jednou natřít. |
| Konečný nátěr | Jen pro vrstvu tvořící nátěry trupů, stěžňů atd.: Naneseme Lodní olej biopin dva- až třikrát nebo jako zapečetění natřeme nejméně třikrát Lodním lakem biopin. |
| Péče | Nepoužíváme agresivní čisticí prostředky. |
| Renovační nátěr | Staré olupující se nátěry atd. kompletně odstraníme a podklad ošetříme jako u nového nátěru. |
| Čištění nástrojů | Okamžitě po použití očistíme Rozpouštědlem biopin. |
| Likvidace produktu | Zbytky barev nebo rozpouštědel nenechte při zpracování proniknout do půdy ani nevylévejte do okolního prostředí! Zcela zaschlé zbytky tohoto produktu mohou být vyhozeny do domácího nebo komunálního odpadu; prázdné obaly patří do v daném místě obvyklých recyklačních kontejnerů. |
| Bezpečnostní pokyny | Důležité bezpečnostní pokyny najdete v odpovídajícím bezpečnostním listu. |

Přírodní barvy mají svůj charakteristický zápach, který je způsoben použitými rostlinnými oleji. Při zpracování dbejte na dobré odvětrávání. Schnoucí oleje se mohou samy vznítit. Proto tímto produktem znečištěné hadry nesmíme nechat zmačkané, nýbrž je musíme rozložené nechat uschnout nebo je namočit do vody. Barevná lazura může v prvních dnech ještě trochu pouštět barvu.

Pokyny v tomto technickém listu jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a praktického používání. Slouží výlučně k informacím ale nejsou žádnou zárukou výsledku. Uživatel si musí vyzkoušet produkty ohledně jejich vhodnosti pro svůj účel použití. Odpovědnost výrobce je omezena na kvalitu produktu a vylučuje chybné použití. Výrobce si vyhrazuje právo na změny složení ve smyslu technického nebo ekologického pokroku. Stav: leden 2015

biopin Naturfarben • Linumweg 1-8 • D-26441 Jever • Telefon 04461.7575-0 • www.biopin.de • info@biopin.de
Importér pro ČR a SR: EBK ERET BERNARD, s.r.o., Sokolovská 74, 323 14 Plzeň (CZ),
tel./fax: +420 377 538 787, mobil: +420 723 361 638, obchod@ebk-barvy.cz, www.ebk-barvy.cz, www.ebk.cz